



CHRONOLUX CP

Lac cu uscare rapida si cu continut redus de solvent

C 4

Descrierea produsului

Lac cu uscare rapida si cu continut redus de solvent. Recomandat pentru reparatii mici (reparatii blend-in, refinisarea unui sau a doua panouri verticale).




2004/42/IIB(d)(420)419: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.d)
gata de folosire este de maxim 420 grame COV per litru.
Continutul COV al acestui produs este de 419 g/l.

Caracteristici tehnice

Valabilitate: 36 luni Densitate: 1.024 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: 315 m²/l la 1 µm
Culoare: transparent Continut solid: aprox. 61.2 % din greutate

Pre-tratament

CHRONOLUX CP este recomandat folosirii pe straturi de vopsea ONYX HD.

	Rata de amestecare	CHRONOLUX CP	300 (vol.)	100 g
		H 420	100 (vol.)	36 g
	Vascozitate	SC 850	100 (vol.)	28 g
		Amestecati bine si strecurati inainte de aplicare.		
	Pistol de vopsire	Nota: Folositi diluantul lent SC 850 la temperaturi mai mari de 25°C sau cand refinisati suprafete mari.		
		48 la 54 secunde cupa ISO 4 la 20°C		
	Aplicare	90 minute la 20°C		
		HVLP cu cana gravitacionala 1.3 – 1.5mm 0.7 bar la iesire		
	Uscare	Pistol conventional 1.3 – 1.4 2.0 – 2.5 bar		
		Numar de straturi: 2		
	Uscare infrarosii	Grosimea stratului: 40 – 60 µm		
		1-2 minute intre straturi.		
	Tratament ulterior	Pe suprafetele verticale, aplicati un strat gazat si un strat plin fara timp intermediar de uscare (grosimea stratului aproximativ 50µm).		
		Uscare la 20°C Uscare de suprafata dupa 2 ore		
		Gata de asamblare dupa 3 ore		
		Uscare completa dupa 12 ore		
		Uscare la 60°C: 15 min. cand se foloseste SC 820		
		20 min. cand se foloseste SC 850		
		(unde scurte) 8 min.		
		(unde medii)		

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.