



FLEXPRO

Aditiv pentru prepararea EXTRASEALER ALB/NEGRU pentru aplicarea directa pe plastic

C 5

Descrierea produsului




Aditiv care face EXTRASEALER sa poata fi aplicat direct pe toate substraturile normale de plastic folosite in industria auto. Adaugarea de FLEXPRO nu produce aderarea pe polipropilena pura (PP), sau pe polietilena (PE), care nu pot fi vopsite.

Caracteristici tehnice

Valabilitate: 24 luni Densitate: 0.892 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: 340 m²/l la 1 µm
Culoare: galben, transparent Continut solid: 10.6 % din greutate

Pre-tratament

Curatati cu PK 700 sau PK 1000 folosind un tampon de slefuit.
Curatati cu PK 1000.

	Rata de amestecare	Agitati bine inainte de folosire. EXTRASEALER ALB/NEGRU 300 (vol.) 100 g D 80 100 (vol.) 23 g FLEXPRO 100 (vol.) 21 g		
	Vascozitate	40 la 47 secunde cupa ISO 4 la 20°C		
	Timp de lucru	3 ore la 20°C		
	Pistol de vopsire	HVLP cu cana gravitationala	1.3 – 1.5	0.7 bar la iesire
		Pistol conventional	1.3 – 1.4	2.5 bar
	Aplicare	Numar de straturi:	1	
		Grosimea stratului:	20 – 35 µm	
	Uscare	Uscare la 20°C:	15 – 20 min.	pana devine mat.
	Tratament ulterior	Aplicati vopsea R-M ud pe ud. Slefuirea intermediara este necesara cand timpul de uscare intermediar depaseste 60 minute la 20°C. Daca este necesar, gazarea se poate indeparta printr-o slefuire usoara dupa un timp de uscare intermediar de 30 minute la 20°C.		

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.