

GRAPHITE HD

Cod produs: AT04-

Bază de rășini

Polyacrylat modificat



Rată mixare

100:25:25 după volum, se folosește rigla de mixare



Întăritor

H 350 normal
H 300 rapid



Diluant

GV 200 pentru temperaturi de la +12°C la +22°C
GV 300 pentru temperaturi de la +22°C la +30°C
GV 400 pentru temperaturi peste +30°C



Vâscozitate

18 - 22 s DIN 4

Temp de lucru

1 - 2 h



Aplicare

	Număr de straturi	Presiune pulverizare	Presiune in vas	Diametru duză	Pistol compatibil
Pompă cu membrană dublă Vas presurizat	1.5	2,5 bar	0.9 - 1.5 bar	1.1 mm	1.0 mm
Airless/Airmix *	1.5	120 - 150 bar	-	0.23 mm	-
Pistol gravitațional	1.5	2.5 bar	-	1.4 mm	1.4 mm
Pistol conventional	1.5	2.5 bar	-	1.7 mm	1.6 mm

Grosimea stratului

40 - 60 μm

Putere acoperire (DIN 53 219)

536 m²/l la grosime strat de 1 μm

Conținut solid

(DIN EN ISO 3251)

67% din greutate ± 4 (74% ± 4 la vâscozitatea originală)



Temp intermediar la 20°C



Uscare

Revopsibil

Nelipicios

Se poate masca

Gata pt. asamblat

Temperatura reper

20°C

16 h

2.5 h

16 h

12 h

60°C

30 min.

după răcire

după răcire

după răcire

Substraturi

Toate primer filer-ele R-M CV (grunduri); vopsea veche mățuită.

Remarci

Aplicare: Un strat subțire urmat imediat de un strat plin.

Vopsirea plasticilor: Vezi Procesul de Vopsire P 4.

Uscare cu aer --> până la 16 h, se poate revopsi fără mățuire

După 16 h de la uscarea în cabină trebuie folosit un promotor de adeziune pentru proces de vopsire multicolor, pentru aplicare Airless/Airmix temperatura reperului la uscarea în cabină să nu depășească 45°C. Temperatura ambientală ar trebui să fie cel puțin 18° C !

* Pentru aplicare Airless/Airmix se folosește CV 38 M în loc de CV 35 M.

2004/42/IIB(d)

Valoarea limită UE pentru acest produs (produs categorie: IIB.d) în forma gata gata de utilizare

(420)419

este max 420 g/litru de COV. Conținutul COV al acestui produs este de 419 g/litru.

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective. **Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala .**

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.

R-M Automotive Paint, F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, www.rmpaint.com, Ianuarie 2008

