



HYDROFILLER

Filler solubil in apa

C 2.3

Descrierea produsului

Filler pe baza de apa si de aceea cu continut redus de solvent pentru o slefuire uscata. In special recomandat pentru repararea cosmetica a accidentelor deoarece stratul de filler poate fi usor slefuit si reacoperit cu vopsea R-M dupa un timp scurt de uscare. Produsul este gata de utilizare.

2004/42/IIB(cII)(540)155: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.cII)
gata de folosire este de maxim 540 grame COV per litru.
Continutul COV al acestui produs este de 155 g/l.


Caracteristici tehnice

Valabilitate: 12 luni Densitate: 1.348 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: 370 m²/l la 1 µm
Culoare: gri inchis Continut solid: 55.6 % din greutate

Pre-tratament

Curatati cu PK 700 sau PK 900.
Slefuiti (tabla cu P80, aluminiu cu P150-P180, tabla galvanizata sau vopsea veche rezistenta la solvent cu P240).
Curatati cu PK 1000.

Zonele de aluminiu si zonele mai mari de tabla galvanizata trebuiesc acoperite cu EUROXY CP sau HYDROXYPRIMER inainte de aplicarea fillerului.

	Rata de amestecare	Amestecati bine inainte de folosire.		
		HYDROFILLER este gata de folosire. Strecurati materialul inainte de folosire.		
	Vascozitate	75 la 100 secunde cupa ISO 4 la 20°C		
	Timp de lucru	Este un produs cu o singura componenta de aceea timpul de lucru e nelimitat.		
	Pistol de vopsire	HVLP cu cana gravitacionala	1.7 – 1.9mm	0.7 bar la iesire
		Pistol conventional	1.6 – 1.8	2.0 bar
	Aplicare		Filler de slefuit	Reparatie cosmetica
		Numar de straturi:	2	1 sau 2
		Grosimea stratului:	40 - 50 µm	30 - 40 µm
	Uscare	Uscare la 20°C:	/	cca. 10 min. pana devine mat
		Uscare la 60°C:	45 min.	45 min.
	Uscare infrarosii	(unde scurte)	3 min. la 50% + 5 min. la 100%	
		(unde medii)	10 – 15 min.	Uscarea IR nu este posibila cand a fost aplicat inainte HYDROXIPRIMER pentru protectie coroziva.
	Slefuire	Uscat cu P400		
		Echipament de curatare: cu apa imediat dupa folosire. Colectati apa reziduala si tratati-o cu HYDROPURE, daca este necesar		

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.