

MT 900



Agent de textura fin concentrat cu efect de matuire

C 5

Descrierea produsului

Agent de textura pentru straturile de suprafata R-M pentru a reproduce textura originala si nivelul de luciu a partilor de plastic vopsite. Texturi diferite (de la mediu la fin), poate fi obtinuta variind cantitatea de MT 900. Agentul de textura MT 900 este compatibil cu linia de vopsele R-M UNO HD si cu toate lacurile R-M.





2004/42/IIB(e)(850)600: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.e) gata de folosire este de maxim 850 grame COV per litru. Continutul COV al acestui produs este de 600 g/l.

Caracteristici tehnice

Valabilitate: 24 luni Densitate: 0.994 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: m²/l la 1 μm
Culoare: gri albicios Continut solid: aprox. 40.5 % din greutate

Pre-tratament

Asa cum este specificat in fisa tehnica a produsului cand este folosit cu MT 900.

	Rata de amestecare	Optiunea 1: Cand MT 900 este continut in formula de preparare, posibil in combinatie cu SPECIAL MAT 09: Amestecati componentele respectand cantitatile specificate in formula de preparare. Pregatiti vopseaua pentru aplicare prin adaugarea intaritorului si diluantului asa cum este indicat in fisa tehnica a vopselei sau a lacului pentru a fi ajustat.	
	Timp de lucru	Optiunea 2: Cand se adauga textura in luciul original al vopselei sau in lac: adaugati 25 pana la 50% pentru a produce gradul de textura dorit 25%: textura fina; 50% textura medie Pregatiti vopseaua pentru aplicare prin adaugarea intaritorului si diluantului asa cum este indicat in fisa tehnica a vopselei sau a lacului pentru a fi ajustat.	
		Pistol de vopsire	Adaugarea de MT 900 va reduce timpul de lucru, in masura in care este folosit. HVLP cu cana gravitacionala 1.3 – 1.5mm 0.7 bar la iesire Pistol cu cana conventionala 1.3 – 1.4 2.0 – 2.5 bar
		Aplicare	Numar de straturi: 2 Uscare: pana devine mat Grosimea stratului: 50 – 60 μm
	Uscare	Uscare la 20°C: Gata de asamblare dupa 4 ore. Uscare la 60°C: 30 min.	

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.