

MULTIFILLER CP



Filler 2K cu folosire multipla

C 2.3

Descrierea produsului

Filler poliuretanic 2K gri deschis recomandat pentru toate aplicatiile de filler. Caracteristica lui este o uscare rapida si o slefuire usoara. Poate fi mixat cu MULTIFILLER BLACK CP in orice procent pentru a produce diferite nuante de gri.

2004/42/IIB(cII)(540)428: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.cII)
gata de folosire este de maxim 540 grame COV per litru.
Continutul COV al acestui produs este de 428 g/l.


Caracteristici tehnice

Valabilitate: 24 luni Densitate: 1.610 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: 415 m²/l la 1 µm
Culoare: gri deschis Continut solid: 72.1 % din greutate

Pre-tratament

Curatati cu PK 700 sau PK 900.
Slefuiti (tabla cu P80, aluminiu cu P150-P180, tabla galvanizata sau vopsea veche rezistenta la solvent cu P320).
Curatati cu PK 1000.

Acoperiti zonele de metal cu EUROFILL inainte de aplicarea fillerului.

	Rata de amestecare	Amestecati bine inainte de folosire.				
					Versiune tintare	
		MULTIFILLER CP	100 (vol.)	100 g	90 (vol.)	90 g
		UNO HD*			10 (vol.)	10 g
		D 85	25 (vol.)	15 g	25 (vol.)	15 g
		FR 500	25 (vol.)	14 g	25 (vol.)	14 g
*Baza sau mixata. Amestecati bine si strecurati inainte de aplicare.						
Folositi MULTIFLASH in locul diluantului standard la temperaturi mai mici de 15°C sau pentru accelerarea uscarii.						
	Vascozitate	34 la 42 secunde cupa ISO 4 la 20°C				
	Timp de lucru	1 ora la 20°C				
	Pistol de vopsire	HVLP cu cana gravitationala	1.7 – 1.9mm	0.7 bar la iesire		
		Pistol conventional	1.6 – 1.8	2.0 bar		
	Aplicare	Numar de straturi:	3			
		Grosimea stratului:	120 - 150 µm			
	Uscare	Uscare la 20°C:	3 ore			
		Uscare la 60°C:	20 min.			
	Uscare infrarosii	(unde scurte)	2 min. la 50% + 5 min. la 100%			
		(unde medii)	12 min.			
	Slefuire	Uscat cu P400				

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.