

ONYX HD ACTIVATOR



Activator pentru linia de vopsele pe baza de apa

C 5

Descrierea produsului

Aditiv pentru culorile nemetalizate ONYX HD pentru a imbunatati rezistenta si duritatea.
De asemenea este potrivit ca si strat de grund aplicat vopselelor nemetalizate ONYX Hd in sistemul ONYX HD 3-straturi.

Caracteristici tehnice

Valabilitate: 24 luni Densitate: 1.080 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: m²/l la 1 µm
Culoare: transparent Continut solid: 78.2 % din greutate

Pre-tratament

Curatati cu PK 2000.
Slefuiti cu P400 (slefuirea fillerului si a straturilor de vopsea rezistenta la solvent).
Curatati cu PK 2000.
Alternativa: aplicati filler sau sealer R-M ud pe ud

	Rata de amestecare	Amestecati bazele de mixare ONYX HD pe masina de amestecat de doua ori pe zi timp de 15 minute. Culori nemetalizate ONYX HD* 100 (vol.) 0.1 l ONYX HD ACTIVATOR 5 (vol.) 5 g HYDROMIX 80 (vol.) 80 g Mixati bazele ONYX HD dupa formula si amesecati cua tentie. Adaugati ONYX HD ACTIVATOR si amestecati din nou cu atentie. Adaugati HYDROMIX si amestecati cu atentie. Strecurati inainte de aplicare. * Nu folositi ONYX HD ACTIVATOR in formulele de mixare care contin dispersiile pe baza de apa CB 76 O, CB 86 R sau CB 83 R.
	Vascozitate	42 la 68 secunde cupa ISO 4 la 20°C
	Timp de lucru	Doua ore la 20°C
	Pistol de vopsire	HVLP cu cana gravitacionala 1.4 – 1.5 0.7 bar la iesire
	Aplicare	Culori nemetalizate sau strat de grund Straturi de vopsea: 2-3 Grosimea stratului: 20 - 25 µm Pentru unele culori, ar putea fi necesar inca un strat. Uscati pana cand devine mat, dupa fiecare strat.
	Uscare	Timpul de uscare depinde de conditiile climaterice si echipamentul folosit. Uscare la 20°C: aproximativ 15 min. Uscare la 60°C: aproximativ 10 min. + racire
	Uscare infrarosii	Primul strat: uscare la temperatura camerei pana cand devine mat. Al doilea strat: la 40-50°C (max 70°C) temperatura de suprafata pana cand devine mat + racire
	Tratament ulterior	Aplicati unul din lacurile R-M recomandate. Stratul de vopsea ONYX HD poate fi reacoperit cu acelasi produs dupa timpul de uscare indicat.

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.



Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.