



PK 700/ PK 900

Agenti de curatare

C 1

Descrierea produsului

Curatori pentru folosirea pe suprafetele care vor fi refinisate.

PK 700 este destinat in special pentru primul pas de curatare pentru indepartarea bitumului, grasimii si siliconului de pe vehiculele care trebuie refinisate. Produsul poate fi deasemenea folosit pentru curatarea initiala a plasticelor compozite.

PK 900 este destinat in special pentru curatarea suprafetelor de metal cum ar fi finisarea OEM care urmeaza a di reparat folosind TRANSPARENT SEALER CP.

PK 1000: 2004/42/IIB(aI)(850)840: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.aI) gata de folosire este de maxim 850 grame COV per litru.
Continutul COV al acestui produs este de 840 g/l.


PK 2000: 2004/42/IIB(aI)(850)840: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.aI) gata de folosire este de maxim 850 grame COV per litru.
Continutul COV al acestui produs este de 840 g/l.

Caracteristici tehnice

Valabilitate: 24 luni Densitate PK 700: 0.765 g/cm³ Rata teoretica de acoperire: m²/l la 1 μm
Densitate PK 900: 0.779 g/cm²
Culoare: transparent Continut solid: aprox. 0.0 % din greutate

Pre-tratament

Nu folositi curatatorii pe substraturi sensibile la solvent sau termoplastice..

Rata de amestecare	PK 700 si PK 900 sunt gata de folosire.
	Inmuiati o carpa uscata si fara scame in PK 700 si PK 900.
Aplicare	Curatati zone mici de cca 0.5 m ² din suprafata care urmeaza a fi vopsita, si stergeti imediat dupa aceea cu o carpa uscata de aceeasi calitate.
	PK 700 si PK 900 nu trebuie lasat sa se usuce pe suprafata care este tratata.
	Atentie: Straturile individuale de vopsea pot fi decapate prin folosirea de PK 700 sau PK 900. In acest caz asigurati o uscare buna a substratului inainte de a continua cu reparatia, astfel incat nici un solvent sa nu penetreze in noul sistem de vopsea. In cazuri extreme, indepartati stratul de vopsea afectat, inainte de aplicarea noului sistem de vopsea.
Tratament ulterior	Asa cum este specificat in procesul de refinisare R-M.

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.