



SATINTOP

Lac pentru o suprafata mata matasoasa

C 4

Descrierea produsului

SATINTOP este un lac care produce o suprafata mata matasoasa uniforma.
Nivel de luci: 53 ± 5 la un unghi de 60° .






2004/42/IIB(e)(840)700: Valorile limita UE pentru acest produs (produs categoria: IIB.e)
gata de folosire este de maxim 840 grame COV per litru.
Continutul COV al acestui produs este de 700 g/l.

Caracteristici tehnice

Valabilitate: 60 luni Densitate: 0.995 g/cm^3 Rata teoretica de acoperire: $294 \text{ m}^2/\text{l}$ la $1 \mu\text{m}$
Culoare: transparent Continut solid: aprox. 45.2 % din greutate

Pre-tratament

SATINTOP poate fi aplicat peste straturi de vopsea R-M.

	Rata de amestecare	Amestecati inainte de folosire.			
		SATINTOP	100 (vol.)	100 g	
		H 9000	25 (vol.)	22 g	
		SC 850	25 (vol.)	22 g	
		Cand se foloseste intaritor H420:			
	Vascozitate	SATINTOP		100 g	
		H420		23 g	
		SC850		36 g	
	Timp de lucru	Amestecati bine si strecurati inainte de aplicare.			
		32 la 36 secunde cupa ISO 4 la 20°C			
	Pistol de vopsire	2 ore la 20°C			
	Pistol de vopsire	HVLP cu cana gravitationala	1.3 – 1.5mm	0.7 bar la iesire	
		Pistol conventional	1.3 – 1.4	2.0 – 2.5 bar	
	Aplicare	Numar de straturi: 2			
		Grosimea stratului: 40 – 50 µm			
	Uscare	Uscare intermediara intre straturi pana cand devine mat si inainte de procesul de uscare.			
	Uscare infrarosii	Uscare la 60°C: 30 min.			
	Uscare infrarosii	(unde scurte)	3 min.	la 50% + 6 min.	la 100%
		(unde medii)	13 min.		
	Tratament ulterior	(unde scurte)			
		(unde medii)			
	Tratament ulterior	Poate fi reacoperit cu acelasi produs dupa timpul indicat de uscare.			

Va rugam consultati fisele cu date de siguranta pentru etichetarea produsului asa cum este ceruta de directiva 1999/45/EC si de reglementarile nationale respective.
Produsul este destinat doar pentru utilizare profesionala.

Datele continute de aceasta fisa sunt bazate pe experienta si cunostinta noastra actuala. Avand in vedere multitudinea de factori care pot influenta procesarea si aplicarea produselor, aceste date nu absolve procesatorul de a executa propriile teste si investigatii; nici nu facel ca aceste date sa constituie o garantie a caracteristicilor produsului, sau destinarea produsului pentru un scop precis. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc., oferite in aceasta fisa au doar caracter informativ, ele pot fi schimbate fara o notificare prealabila si nu motiveaza un raport juridic contractual referitor la calitatea produsului (specificatiile produsului). Este responsabilitatea beneficiarilor produselor noastre sa se asigure ca sunt respectate legile si drepturile din legislatia in vigoare.