



A80

C1

VERSIONEA: 060717
Pag: 1/2

CHIT PISTOLABIL

DESCRIERE

A80 este un chit poliesteric pistolabil, creat special pentru caroserii. Chitul se usuca rapid, se modeleaza usor, iar suprafata ramane fina in urma slefuirii. Se poate aplica in strat grosier fara a se prelinge.

De remarcat este puterea de incarcare ceea ce permite umplearea golurilor cu succes. Este ideal pentru repararea pieselor lovite de grindina.

A80 se poate aplica direct pe metal, pe suprafete tratate cu grunduri epoxidice sau direct peste vopsea. Nu trebuie aplicat pe suprafete termoplastice sau peste vopsea nitrosintetica.

Peste A80 trebuie aplicat un filler complementar (Megax, Multyfiller Plus), pentru a evita conturarea stratului final de vopsea.


CARACTERISTICI

Compozitie:	Poliester nesaturat	
Culoare:	Gri	
Densitate specifica	1,5 kg/l	la 20°C
Grosimea stratului:	400 microni	2 straturi
COV:	463 g/l	A80
	263 g/l	Mixat
Continut solid:	83 %	Mixat
Putere acoperire:	4 m ² /l strat	400 microni

PRODUSE COMPLEMENTARE

Intaritor lichid pentru polyester

PREGATIREA SUPRAFETEI

PROCEDURA			Grund epoxidic	Vopsea OEM	Cataforeza
	P240		✓	✓	✓
	DA93		✓	✓	✓

RAPORT DE AMESTECARE

A80		
Intaritor lichid pentru polyester	100:5 volum	15' at 20°C
	100:3 gramaj	

METODA DE APLICARE

	 mm	 bar	 cm		
	2,0 - 2,5	3	15 - 20	2	5' 20°C
	2,0 - 2,5	2	10	2	

A80**CHIT PISTOLABIL****C1**VERSION: 060717
Pag: 2/2**TIMP DE USCARE****20° C****60° C****IR unde scurte**

									DISTANTA LAMPĂ	AERA- RE	COA- CERE
	20'	60'	3 h	3 h		25'	25'		80 cm	--	5'-6'

SLEFUIRE

			
INITIAL	↓	5	P180
FINAL			P240

CURATARE

Curatati cu diluant inainte sa expire timpul de utilizare.

SIGURANTA

Urmati instructiunile de pe eticheta. Pentru informatii suplimentare consultati fisele de siguranta. Respecta cerintele de siguranta si mediu in vigoare .

DEPOZITARE

Depozitati produsul intr-un loc aerisit, ferit de razele soarelui. Pastrati la o temperatura intre +5°C si +30°C.

GARANTIE

In ambalaj original, nedesfacut, un an de la data fabricarii.

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department.
ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.