



ALUMINIO

CHIT POLIESTERIC

B2

VERSION: 080221
Pag: 1/2

DESCRIERE

Chit poliesteric cu pigmenti metalici. Aderenta sa, gradul de intarire si rezistenta sunt superioare calitatilor chiturilor conventionale, asigurand astfel o lucrare perfecta in cazul metalelor oxidate. Este usor de slefuit si deci se preteaza pentru incarcare.

CARACTERISTICI

Compozitie:	Poliester nesaturat		
Culoare:	Argintiu		
Densitate specifica:	1,85 kg/l la 20°C		
COV:	24 g/l	Mixat	

PRODUSE COMPLEMENTARE

Intaritor PBO

SUPRFETE COMPATIBILE


Poate fi aplicat pe suprafete de tabla sau poliester.
Cand este necesara o protectie suplimentara, aplicati un grund epoxidic.
Nu aplicati pe suprafete termoplastice sau peste grunduri anticorozive.

PREGATIREA SUPRAFETEI

- 1 - Identificati suprafata.
- 2 - Procedura:

PROCEDURA		Tabla	Polyester UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

1 – APLICARE

	 GRAMAJ	 2 + 100	
10°C		8'	30'
20°C	100:2	5'	20'
30°C		2'	15'

2 – SLEFUIRE

		 ORBIT		
	TIMP			
	5 min			
	DISTANTA			
	80 cm			
	MAX T.			
	80°C			
INITIAL		7 - 5 mm	P120	P80
				P150
FINAL		5 - 3 mm	P220	P240

COMENTARII

Nu adaugati o cantitate mai mare de intaritor decat cea indicata. Mixati bine.
Trebuie aplicat filler inainte de aplicarea stratului final.
Chiturile poliesterice nu se intaresc la o temperatura sub +5°C.

CURATARE

Curatati tipla cu un diluant de curatare inainte ca produsul sa se intareasca.

SIGURANTA

Urmati instructiunile de pe eticheta. Pentru informatii suplimentare consultati fisele de siguranta SDS 011/EN and SDS 609/EN. Respecta cerintele de siguranta si mediu in vigoare.

DEPOZITARE

Depozitati produsul intr-un loc aerisit, ferit de razele soarelui. Pastrati la o temperatura intre +5°C si +30°C.

GARANTIE

In ambalaj original, nedesfacut, un an de la data fabricarii.

DE RETINUT:

Folositi chitul
ALUMINIO pentru
suprafetele din
metal care nu vor fi
vopsite.