



DUPLA

A2

VERSION: 050921

Pag: 1/2

CHIT POLIESTERIC MULTIFUNCȚIONAL

DESCRIERE

DUPLA este un chit poliesteric destinat reparatiilor caroseriei. Este un produs multifunctional, care poate fi aplicat pe suprafete de tabla, tabla galvanizata, tabla zincata, si aluminiu, avand o aderenta perfecta.

Este usor de aplicat datorita texturii fine si cremoase si usor de slefuit. **DUPLA** poate fi, de asemenea, utilizat ca si chit de încărcare sau de finisare.

CARACTERISTICI

Compozitie:	Poliester nesaturat
Culoare:	Galben deschis
Densitate specifica:	2,0 kg/l la 20°C
COV:	8 g/l Mixat

PRODUSE COMPLEMENTARE

Intaritor PBO

SUPRAFETE COMPATIBILE

Poate fi aplicat pe suprafete de tabla, aluminiu, tabla galvanizata, tabla zincata sau poliester. Cand este necesara o protectie suplimentara, aplicati un grund epoxidic. Nu aplicati pe suprafete termoplastice sau peste grunduri anticorozive.

PREGATIREA SUPRAFETEI

- 1 – Identificati suprafata
- 2 - Procedura:

PROCEDURA			Tabla	Aluminiu	Tabla zincata	Poliester UP-GFK
	P80		√	√	√	√
	P150		√	√	√	√
	DA93		√	√	√	√

1 - APLICARE

	MASA	2 + 100	
10°C		7'	30'
20°C	100:2	5'	20'
30°C		4'	15'

2 - SLEFUIRE

		ORBIT		
TIMP				
5 min				
DISTANTA				
80 cm				
MAX. T				
80°C				
INITIAL		7 – 5 mm	P100 P120	P80 P150
FINAL		5 – 3 mm	P180 P220	P240

COMENTARII

Nu adaugati o cantitate mai mare de intaritor decat cea indicata. Mixati bine.
Trebuie aplicat filler inainte de aplicarea stratului final.
Chiturile poliesterice nu se intaresc la o temperatura sub +5°C.

CURATARE

Curatati tipla cu un diluant de curatare inainte ca produsul sa se intareasca.

SIGURANTA

Urmati instructiunile de pe eticheta. Pentru informatii suplimentare consultati fisele de siguranta SDS 011/EN and SDS 609/EN. Respecta cerintele de siguranta si mediu in vigoare .

DEPOZITARE

Depozitati produsul intr-un loc aerisit, ferit de razele soarelui. Pastrati la o temperatura intre +5°C si +30°C.

GARANTIE

In ambalaj original, nedesfacut, un an de la data fabricarii.

NU se recomanda folosirea abrazivelor cu duritatea mai mare de P80 pentru suprafete de aluminiu pentru ca se deterioreaza rapid.