



FUTURA GLASS

CHIT USOR CU FIBRA DE STICLA

B6

VERSION: 050127
Pag: 1/2

DESCRIERE

FUTURA GLASS este un chit poliesteric usor, cu fibra de sticla, inovator, destinat reparatiei caroseriei. Poate fi aplicat pe acele suprafete care necesita rezistenta si aderența maxima.

Datorita retetei speciale, **FUTURA GLASS** este un chit mult mai moale si mai flexibil decat alte chituri cu fibra de sticla si de aceea este usor de aplicat.

Compozitia chitului diminueaza aparitia porilor ce pot aparea dupa aplicare, iar aceasta reprezinta principalul avantaj. Se elimina astfel, unul din pasii necesari in cadrul procedurii de reparatie, comparativ cu alte chituri cu fibra de sticla.

O suprafata mai fina, usurinta crescuta la slefuire si reducerea timpului alocat procedurii sunt toate aspecte nemaintalnite in folosirea chitului cu fibra de sticla; asadar **FUTURA GLASS** este un produs de generatie noua.

FUTURA GLASS respecta cerintele legislatiei cu privire la reducerea emisiilor de solvent.



CARACTERISTICI

Compozitie:	Poliester nesaturat
Culoare:	Albastru deschis
Densitate specifica:	1,2 kg/l la 20°C
COV:	6 g/l Mixat

PRODUSE COMPLEMENTARE


Intaritor PBO

SUPRAFETE COMPATIBILE



Poate fi aplicat pe suprafete de tabla, aluminiu, tabla galvanizata sau poliester.
Cand este necesara o protectie suplimentara, aplicati un grund epoxidic.
Nu aplicati pe suprafete termoplastice sau peste grunduri anticorozive.

PREGATIREA SUPRAFETEI


- 1 – Identificati suprafata.
- 2 - Procedura:

PROCEDURA		Tabla	Aluminiu	Tabla galvanizata	Poliester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 - APLICARE

	 GRAMAJ	 100	
10°C	100:3	7'	30'
20°C		5,5'	20'
30°C		4'	15'

2 - SLEFUIRE

		 Excentric		
INITIAL		7 – 5 mm	P150	P100
FINAL		5 – 3 mm		P180

COMENTARII

Nu adaugati o cantitate mai mare de intaritor decat cea indicata. Mixati bine.
Trebuie aplicat filler inainte de aplicarea stratului final.
Chiturile poliesterice nu se intaresc la o temperatura sub +5°C.

CURATARE

Curatati tipla cu un diluant de curatare inainte ca produsul sa se intareasca.

SIGURANTA

Urmati instructiunile de pe eticheta. Pentru informatii suplimentare consultati fisele de siguranta SDS 011/EN and SDS 609/EN. Respecta cerintele de siguranta si mediu in vigoare.

DEPOZITARE

Depozitati produsul intr-un loc aerisit, ferit de razele soarelui.
Pastrati la o temperatura intre +5°C si +30°C.

GARANTIE

In ambalaj original, nedesfacut, un an de la data fabricarii.

DE RETINUT:

Futura Glass este ideal de folosit si in sectorul de tuning ca si chit de incarcare. Datorita densitatii specifice scazute greutatea adaugata la vehicul este minima.

