



MULTIEXTENDER

CHIT USOR MULTIFUNCTIONAL

A6

VERSION: 080221
Pag: 1/2

DESCRIERE

Chit usor multifunctional.

Avantajul principal in comparatie cu alte chituri poliesterice standard este gradul mare de aderenta atat la metalele galvanizate cat si la aluminiu.

Gradul excelent de aderenta este obtinut mentinand toate celelalte calitati ale unui chit bun: aplicare facila, uscare rapida, slefuire usoara (incepand cu abrazive P120).

CARACTERISTICI

Compozitie:	Poliester nesaturat		
Culoare:	alb si bej		
Densitate specifica:	1,30 kg/l la 20°C		
COV:	25 g/l	Mixat	

PRODUSE COMPLEMENTARE


Intaritor PBO

SUPRAFETE COMPATIBILE

Poate fi aplicat pe suprafete de tabla, aluminiu, tabla galvanizata, tabla zincata sau poliester.
Cand este necesara o protectie suplimentara, aplicati un grund epoxidic.
Nu aplicati pe suprafete termoplastice sau peste grunduri anticorozive

PREGATIREA SUPRAFETEI


- 1 - Identificati suprafata.
- 2 - Procedura:

PROCEDURA			Tabla	Aluminiu	Tabla zincata	Poliester UP-GFK
	P80		✓	✓	✓	✓
	P150		✓	✓	✓	✓
	DA93		✓	✓	✓	✓

1 – APPLICARE

	 GRAMAJ		
10°C	100:2-3	7'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

2 – SLEFUIRE

		 Excentric		
TIMP	INITIAL	7 – 5 mm	P100 P120	P80
5 min				P150
DISTANTA				
80 cm				
MAX. T				
80°C	FINAL	5 – 3 mm	P180 P220	P240

COMENTARII

Nu adaugati o cantitate mai mare de intaritor decat cea indicata. Mixati bine. Trebuie aplicat filler inainte de aplicarea stratului final.
Chiturile poliesterice nu se intaresc la o temperatura sub +5°C.

CURATARE

Curatati tipla cu un diluant de curatare inainte ca produsul sa se intareasca.

SIGURANTA

Urmati instructiunile de pe eticheta. Pentru informati suplimentare consultati fisele de siguranta SDS 011/EN and SDS 609/EN. Respecta cerintele de siguranta si mediu in vigoare.

DEPOZITARE

Depozitati produsul intr-un loc aerisit, ferit de razele soarelui. Pastrati la o temperatura intre +5°C si +30°C.

GARANTIE

In ambalaj original, nedesfacut, un an de la data fabricarii.

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department.
ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.

Cu cat se asteapta mai mult intre slefuirea chitului si aplicarea fillerului cu atat suprafata finala va fi mai neteda.